

«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ»

«Глобальный стандарт качества» RU.ГСК.32770.ИЛ.0107

Адрес: 140126, Московская область, г. Раменское, с. Софьино, Новорязанское шоссе, 3/2



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0107-3390 от 10.07.2026 года
(образца продукции)

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Песок природный для строительных работ, группы «мелкий», «средний», класс I.
2. Наименование и адрес заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Донской карьер», адрес: 394006, Воронежская область, город Воронеж, ул. Куцыгина, д. 34, офис 2.
3. Наименование и адрес изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Донской карьер», адрес: 394006, Воронежская область, город Воронеж, ул. Куцыгина, д. 34, офис 2
4. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ГОСТ 8736-2025 «Песок для строительных работ. Технические условия».
5. Метод (методика) испытаний: определена в ГОСТ 8735-88, ГОСТ 25584-2023.
6. Дата получения объекта испытаний: 07.07.2026 г.
7. Сроки испытаний: 07.07.2026 г. - 10.07.2026 г.
8. Условия окружающей среды: температура (+20... +22) °С влажность (56-58) %, давление (746-750) мм. рт. ст.

ПРОБА 1 Песок природный для строительных работ, группа «мелкий», класс I.

Измеряемый показатель, ед. изм.		Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1		2	3	4	5	6
Модуль крупности		ГОСТ 8736-2025	Св. 1,5 до 2,0	ГОСТ 8735-88	1,68	Мелкий
Полный остаток на сите №063, % по массе			От 10 до 30	ГОСТ 8735-88	24,6	Мелкий
Зерновой состав, % по массе по полному остатку на сите	Св. 10 мм		не более 0,5	ГОСТ 8735-88	0	Класс I
	Св. 5 мм		Не более 10		2,6	
	Менее 0,16 мм		Не более 15		8,4	
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе			Не более 3	ГОСТ 8735-88	0,3	
Содержание глины в комках, % по массе			Не более 0,5	ГОСТ 8735-88	0	Класс I
Наличие органических примесей			Не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона	ГОСТ 8735-88	Соответст- вует	
Насыпная плотность в естественной влажностью, г/см³			-	ГОСТ 8735-88	1,45	
Кoeffициент фильтрации, м/сутки			-	ГОСТ 25584-2023	3,5	

ПРОБА 2 Песок природный для строительных работ, группа «средний», класс I.

Измеряемый показатель, ед. изм.		Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
		Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1		2	3	4	5	6
Модуль крупности		ГОСТ 8736-2025	Св. 2 до 2,5	ГОСТ 8735-88	2,17	Средний
Полный остаток на сите №063, % по массе			От 30 до 45	ГОСТ 8735-88	41,2	Средний
Зерновой состав, % по массе по полному остатку на сите	Св. 10 мм		не более 0,5	ГОСТ 8735-88	0	Класс I.
	Св. 5 мм		не более 5		0,8	
	Менее 0,16 мм		не более 10		6,34	
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе			Не более 5	ГОСТ 908735-88	0,2	
Содержание глины в комках, % по массе			Не более 0,5	ГОСТ 8735-88	0	
Наличие органических примесей			Не должен придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона	ГОСТ 8735-88	Соответст- вует	
Насыпная плотность в естественной влажностью, г/см ³			-	ГОСТ 8735-88	1,28	
Кoeffициент фильтрации, м/сутки			-	ГОСТ 25584-2023	4,6	

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенных испытаний объект: Песок природный для строительных работ, группы «мелкий», «средний», класс I предоставленный ООО «Донской карьер», адрес: 394006, Воронежская область, город Воронеж, ул. Куцыгина, д. 34, офис 2 соответствует: ГОСТ 8736-2025 «Песок для строительных работ. Технические условия».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола



/Полякова С.Ю.
Ф.И.О